

**BLACKOUT**



M2

**TREND  
TREND LIGHT**



**BANDALUX**

BANDALUX

# TREND | TREND LIGHT

## OPACIDAD TOTAL CON INSTALACIÓN EXTERIOR

- Textura de apariencia trenzada que se integra perfectamente en la arquitectura contemporánea.
- Tejido rígido, con un comportamiento perfecto al accionar la cortina.
- Apto para instalación exterior y resistencia a condiciones meteorológicas adversas.
- Bloqueo del 100% de los rayos UV. Opacidad total que garantiza máxima privacidad.
- Proporciona un gran confort térmico y reduce la temperatura hasta un 10% (instalación exterior).

## OPACITÉ TOTALE AVEC POSE EXTÉRIEURE

- Texture à aspect tissé qui s'intègre parfaitement à l'architecture contemporaine.
- Tissu rigide offrant un comportement parfait lors de la manipulation du store.
- Peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries.
- Rayons UV bloqués à 100 %. Opacité totale garantissant une parfaite intimité.
- Apporte un grand confort thermique et réduit la température jusqu'à 10 % (pose extérieure).

## TOTAL DARKNESS WITH OUTDOOR INSTALLATION

- A braided texture that fits perfectly into contemporary architecture.
- A rigid fabric that reacts perfectly when the shade is activated.
- Ideal for outdoor installation, with great resistance to harsh climate conditions.
- Blocks 100% of the UV rays. Total darkness, guarantees maximum privacy.
- Provides great thermal comfort, reducing the room temperature by up to 10% (outdoor installation).

## OPACITÀ TOTALE CON INSTALLAZIONE ESTERNA

- Texture dall'aspetto intrecciato che si integra perfettamente nell'architettura contemporanea.
- Tessuto rigido, con un comportamento perfetto all'azionamento della tenda.
- Adeguato per installazione all'esterno e resistenza a condizioni meteorologiche avverse.
- Blocco del 100% dei raggi UV. Opacità totale che garantisce massima privacy.
- Garantisce un grande comfort termico e riduce la temperatura fino a un 10% (installazione esterna).

## PROPERTIES



BLACK  
OUT

## MAINTENANCE



## CERTIFICATES

### FABRICS CERTIFICATES



3 YEAR  
WARRANTY

### COMPANY & SYSTEMS CERTIFICATES



ISO 9001 50001  
14001 45001



3 YEAR  
WARRANTY





OF 0%


# TREND | TREND LIGHT

## TREND

---




**Pearl**  
Ref. 96016




**Black**  
Ref. 96017

## TREND LIGHT


---




**White**  
Ref. 96915



**Anthracite**  
Ref. 96918



**Sand**  
Ref. 96917



**Cream**  
Ref. 96916

TECHNICAL DATA		TREND	TREND LIGHT
Composición / Composition Composition / Composizione		Polyester AT 1100 dtex	Polyester AT 550 dtex
Peso / Poids / Weight / Peso		730 g/m <sup>2</sup> - 21,53 oz/yd <sup>2</sup>	650 g/m <sup>2</sup> - 19,17 oz/yd <sup>2</sup>
Espesor / Épaisseur / Thickness / Spessore		0,57 mm ±5% - 0,022"	0,48 mm - 0,019"
Ancho de rollo / Largeur rouleau Roll width / Larghezza del tessuto		250 cm - 98"	300 cm - 118"
Grado de apertura / Coefficient d'ouverture Openess Factor / Grado di apertura (%)		100% Opac	100% Opac
Resistencia al fuego / Classement feu Fire classification / Resistenza al fuoco	UNE 23727	M2	M2
Resistencia al desgarro / Résistance à la déchirure Tear resistance / Resistenza alla trazione (daN)		30 daN - 26 daN	13 daN - 13 daN
Resistencia a la ruptura / Résistance rupture Tensile strength / Resistenza alla rottura (daN/5cm)		300 daN - 200 daN	200 daN - 150 daN

## TREND LIGHT

Ref.	Colors	THERMAL FACTORS				OPTICAL FACTORS	
		%Ts	%Rs	%As	GTOT	%Tv	%Rv
96918	Anthracite	0	7	93	0,08	0	10
96916	Cream	0	67	33	0,05	0	75
96917	Sand	0	64	36	0,05	0	75
96915	White	0	76	24	0,05	<1	80

## TREND

Ref.	Colors	THERMAL FACTORS				OPTICAL FACTORS	
		%Ts	%Rs	%As	GTOT	%Tv	%Rv
96017	Black	0	5	95	0,09	8	92
96016	Pearl	0	42	68	0,08	55	45

The technical data above are average values with a +/- 5% tolerance. The values quoted above represent results of standards and internal tests performed and are provided for information only to enable to make the best use of our products. To ensure warranty effectiveness, refer to warranty certificate concerned available on demand. Our products are subjects to technical evolutions, we remain entitled to modify the characteristics of our products at any time. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data.